

13/4/153

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI

(c)1998 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

AA- 76-78906X/197642|

TI- Glove **leather** prodn., of improved quality with reduced mfg time -
involves **first** tanning plus alkaline **peroxide** treatment
then aluminium salt greasing and second tanning|

PA- EST LIGHT IND MIN (ELIG-R)|

NC- 001|

NP- 001|

PN- SU 499297 A 19760419

197642 B

AN- <PR> SU 2001356 A 19740301|

AB- <BASIC> SU 499297 A

Glove **leather** prodn. giving improved quality with reduced
mfg. time, involves a **first** tanning (using chromed skins) carried
out in the presence of H2O2-NaOH soln. to neutralise, then a second
tanning with **Al salts** after greasing with **Al**
salts and **dyeing**. The process is faster than a previous
method of tanning chromed skins, pickling, tanning again, neutralising
and **dyeing**-greasing.|

DE- <TITLE TERMS> GLOVE; **LEATHER**; PRODUCE; IMPROVE; QUALITY; REDUCE;
MANUFACTURE; TIME; **FIRST**; TAN; PLUS; ALKALINE; **PEROXIDE**;
TREAT; ALUMINIUM; SALT; GREASE; SECOND; TAN|

DC- D18|

IC- <ADDITIONAL> C14C-003/00|

MC- <CPI> D07-B|

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 499297

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 01.03.74 (21) 2001356/28-12

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

Опубликовано 15.01.76. Бюллетень № 2

Дата опубликования описания 19.04.76

(51) М. Кл. С 14С 3/00

(53) УДК 375.624(373.6)

(72) Авторы
изобретения

М. В. Темнова и И. К. Сирен

(71) Заявитель

Конструкторское бюро Министерства легкой промышленности
Эстонской ССР

(54) СПОСОБ ВЫРАБОТКИ ПЕРЧАТОЧНЫХ КОЖ

Изобретение относится к кожевенной промышленности и может быть использовано при выработке кож для перчаток.

Известен способ выработки перчаточных кож из хромированной козлины, включающий раздубливание полуфабриката, пикелевание его, затем додубливание, нейтрализацию и крашение-жирование.

С целью улучшения качества кож и сокращения продолжительности процесса по предлагаемому способу раздубливание проводят одновременно с нейтрализацией путем обработки полуфабриката едким натром в присутствии перекиси водорода, а додубливание осуществляют после жирования солями алюминия.

Способ осуществляют следующим образом.

Полуфабрикат обрабатывают смесью едкого натра и перекиси водорода, затем красят и жируют, после чего додубливают солями алюминия.

Пример. Строганный полуфабрикат промывают, обрабатывают щавелевой кислотой 0,3—0,5% от массы кож при 25—30°C в течение 60 мин, затем нейтрализуют и раздубливают смесью едкого натра 0,2—0,3% и перекиси водорода 0,3—0,4% от веса кож при $ЖК=1,0-1,5$ при 25—30°C в течение 30 мин. Потом промывают до $pH=5,5-6$, повышают температуру до 55—60°C, красят и жируют в

одной ванне при $ЖК=1,0-1,5$ в течение 50—60 мин.

После тщательной промывки проводят додубливание алюминиевыми квасцами в количестве 3—5 % от веса кож или в комбинации с хромовыми солями с расходом хрома 0,5—1% в присутствии хлористого натрия (расход 20—25% от веса алюминиевых квасцов) при 25—30°C в течение 60—90 мин. Кожы выгружают без промывки и обрабатывают дальше известным способом.

Предлагаемый способ позволяет сократить продолжительность процесса путем совмещения операций раздубливания и нейтрализации и за счет сокращения процесса крашения. В связи с удалением хромовых солей из кожи путем раздубливания уменьшается плотность переплетения волокон, достигается увеличение удлинения готовых кож и улучшается фиксация красителей, что приводит к сокращению продолжительности этого процесса. Кроме того, указанный режим и выбор материалов (окислительная смесь) дает возможность увеличить выход кож по площади.

Формула изобретения

Способ выработки перчаточных кож, включающий раздубливание хромированного полуфабриката, додубливание его и нейтрализацию с последующим крашением-жированием.

499297

3

нием, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества кож и сокращения продолжительности процесса, раздубливание проводят одновременно с нейтрализацией пу-

4

тем обработки полуфабриката едким натром в присутствии перекиси водорода, а додубливание осуществляют после жирования солями алюминия.

Составитель С. Чекушко

Редактор Т. Янова

Техред Т. Куряко

Корректоры: А. Дзесова
и Н. Позняковская

Заказ 614/18

Изд. № 1066

Тираж 495

Подписное

ЦНИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2